

SELLADOR PIGMENTADO VINÍLICO

Sellador vinílico para superficies porosas



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
<p>PRODUCTO</p> <p>Producto emulsionado pigmentado para sellar superficies porosas.</p> <p>TIPO</p> <p>Vinílica.</p> <p>USOS RECOMENDADOS</p> <p>Muros de concreto, aplanados de yeso nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, tablaroca, plafones, etc.</p> <p>COLORES</p> <p>Blanco.</p> <p>COLORACIÓN:</p> <p>No aplica, ya que no se encuentra en la memoria del "Color Center".</p>	<p>GENERAL</p> <p>El sellador pigmentado vinílico es un producto de excelente sellado, forma una película que sirve como fondo. Puede recibir como acabado vinílicas o esmaltes.</p>	<p>nylon.</p> <p>Rodillo: Liso o Terso se recomienda usar Rodillo profesional 9" de Comex.</p> <p>Esponja para deslavados: Mediana, semirústica y rugosa para superficie rústica, extrarugosa para superficies con acabados burdos de concreto. Se recomienda usar el Rodillo de Esponja de Comex.</p> <p>Pistola Convencional.</p>
	DATOS DE APLICACIÓN	
	<p>GENERAL</p> <p>Vea la sección "Preparación de Superficie" del manual Comex. La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, incluyendo salitre.</p> <p>INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO</p> <p>Agréguese agua agitándola bien hasta darle consistencia (10-15%).</p> <p>MÉTODO DE APLICACIÓN</p> <p>Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar sistema de aspersión sin Aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo. Cuando pinte pase la brocha hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas. En clima cálido y seco, se puede humedecer la superficie con agua antes de pintar para facilitar la operación. Nota: Nunca descarte la operación de empapelado. Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las inferiores.</p>	<p>APLICACIÓN</p> <p>Después de preparar la superficie aplique una mano uniforme y deje secar antes de aplicar la segunda mano.</p> <p>DILUCIÓN</p> <p>El producto se puede diluir con agua cuando se aplica con pistola.</p> <p>TIEMPO DE SECADO</p> <p>A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa: Al tacto 30 minutos. Para volver a pintar 60 minutos. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y al movimiento del aire (ventilación).</p> <p>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA</p> <p>5 milésimas de pulgada.</p> <p>ESPESOR RECOMENDADO DE LA PELÍCULA SECA POR CAPA</p> <p>3.0 - 2.0 milésimas de pulgada.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO</p> <p>7 a 9 m²/L Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, por mezclado, por aplicaciones irregulares de la superficie ni porosidad y pueden ser</p>
PARÁMETROS DE MEDICIÓN		
<p>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO</p> <p>43.5 - 46.5</p> <p>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN</p> <p>33 - 35</p> <p>VISCOSIDAD</p> <p>10,000 a 12,000 cps al momento de envasar.</p> <p>DENSIDAD g/mL</p> <p>1.180 - 1.220</p> <p>EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE</p> <p>Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni mercurio.</p>		
	EQUIPO DE APLICACIÓN	
	<p>Brocha: Se recomienda usar la brocha Comex plus de Poliéster /</p>	

del orden del 50% o más.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha.

Lave con agua y después con un solvente de pintura Thinner **Comex** o con otro solvente.

El equipo de aplicación debe limpiarse por último con un solvente para ayudar a prevenir la corrosión.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentra entre los 10°C (50°F) y los 33°C (90°F). Evite aplicar la pintura cuando la humedad no permita el secado. Evite que el producto se congele.

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material emulsionado base agua, no inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35° C, bajo techo, Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas, y ninguna otra condición extrema, ni tampoco utilizar en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Bote 4 L
Cubeta 19 L
Tambor 200 L

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**