

TOP TOTAL 5 AÑOS BLANCO FOTSENSIBLE

Impermeabilizante Elastomérico con tecnología fotosensible

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PARÁMETROS DE MEDICIÓN	
PRODUCTO Emulsión de consistencia pastosa, compuesta de resinas acrílicas de buena elasticidad, que forma una carpeta auto - adherible e impermeable de alta calidad.El producto tiene una tecnología que da un tono de azul en el envase y que dura mientras se aplica. Cuando los rayos del sol caen directamente sobre la superficie aplicada, el tono azul tiende a desaparecer en forma paulatina. Con lo cual previene de las molestias que produce el resplandor del de los productos blanco.	PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 48- 54 ASTM D 1644 PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 35- 40 ASTM D 2697 VISCOSIDAD 120-130 KU ASTM D 562 DENSIDAD g/mL 1.24 - 1.32 ASTM D 1475 EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE No contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.	Alto poder cubriente en su color básico: Blanco.
TIPO Acrílico.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	DATOS DE APLICACIÓN
USOS RECOMENDADOS Como impermeabilizante único en superficies horizontales y verticales de concreto. Como recubrimiento regenerador y protector de impermeabilizaciones asfálticas colocadas anteriormente. En color blanco se emplea para impermeabilizar y protector reflectivo en edificios, residencias, comercios, industrias, oficina, hoteles, etc. Como acabado de alta durabilidad en sistemas impermeables, con aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano. No se recomienda bajo enladrillado ni en áreas de tráfico peatonal.	GENERAL Forma una carpeta homogénea capaz de impermeabilizar todo tipo de superficie, su gran elasticidad y adherencia le permiten ser aplicado aún en superficies verticales. Al tener la pigmentación durante la aplicación, es posible aplicarlo con el sol en su máxima intensidad y no sufrir algún daño en los ojos, o tener que usar lentes para el sol. El tiempo que dura el pigmento es de aproximadamente una semana. Depende de las condiciones del sol, a mayor exposición de la película de los rayos del sol, menor el tiempo. Fácil aplicación con duración aproximada de 5 años, dándole su respectivo mantenimiento a la superficie aplicada, este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de la losa, del espesor que aplicaron, condiciones climáticas y de la calidad del trabajo de aplicación.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasas, partículas mal adheridas. Resane con sellador acrílico o sellador de poliuretano, las fisuras o grietas que presente la superficie. Para facilitar el trabajo: Humedezca ligeramente la superficie durante la aplicación utilice cepillo de cerda o de ixtle. INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO Se recomienda mezclar bien antes de aplicarse y ocasionalmente durante su uso. MÉTODO DE APLICACIÓN Aplicación sobre diferentes superficies: A) Superficie porosas sin impermeabilizante: Diluya con agua en proporción de 4 partes de agua y una de Top Total 5 Años de Comex en volumen y aplique una capa razón de 4 a 5 m ² por dilución. Primera mano: Aplique sin diluir una capa formada con 1 litro por cada 2 m ² en un solo sentido. Segunda mano: Aplique igual a la primera mano, pero en sentido cruzado. Deje secar 24 hr entre mano y mano. B) Renovación de impermeabilizaciones acrílicas (mantenimiento): Limpie la superficie eliminando partículas sueltas o mal adheridas. Resane las fisuras o grietas que presente la impermeabilización. Aplique sobre la superficie la primera mano y 24 hr después, la segunda mano en sentido cruzado. C) Renovación de impermeabilizaciones
COLORES Blanco.		
ACABADO Mate.		

asfálticas(no recientes):

Diluya con agua en proporción de 4 partes de agua y una de Top Total en volumen y aplique una capa a razón de 4 a 5 m² por litro de dilución. Primera mano: Aplique sin diluir una capa formada con 1 litro por 2 m² en un solo sentido.

Segunda mano: Aplique igual a la primera mano, pero en sentido cruzado. Deje secar 24 hr entre mano y mano.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cepillo de cerda.
Cepillo de ixtle.
Brocha.
Rodillo.

DILUCIÓN

Sólo se recomienda en el Primario con agua en proporción: 4 partes de agua y una de **Top Total 5 Años de Comex**.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C y 50% de humedad relativa.
Al tacto: 30 minutos.
Tiempo de curado total: 10 días.
Entre mano y mano 24 hrs.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

1.04mm (40.9 miles de pulgada) según rendimiento Teórico.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.489mm (19.25 miles de pulgada), según rendimiento teórico.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Según la textura de la superficie y el espesor de película aplicada:

Sobre superficies porosas sin impermeabilizante, se consumen de 1.0 a 1.5 litros por m² con Primario y dos manos.

Para mantenimiento de impermeabilizaciones se consumen 1.0 por m² a 2 manos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón. El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentra entre los 10°C. y los 30°C.

Evite pintar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

MANEJO DEL PRODUCTO

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténganse bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

INFLAMABILIDAD

No es flamable, producto base agua.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5°C y 35 ° C bajo techo.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Se recomienda dar tratamiento a la superficie, donde existan puntos críticos como son: grietas, fisuras, chaflanes, etc.

Se recomienda aplicar una mano de material diluido 4 partes de agua 1 de **Top Total 5 años de Comex** como primario.

No exponer a productos químicos corrosivos.

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Bote 4 L

TOP TOTAL 5 AÑOS BLANCO FOTSENSIBLE 2/2

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L	5.2 Kg
19 L	24.70 Kg
200 L	260.00 Kg

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01 800 71 26639.**